NOWO® METAL

TEKNISKA DATA

NowoMetal Summer Additive WB

Produktbeskrivning
NowoMetal Summer Additive WB är ett långsamt avdunstande lösningsmedel för att förlänge torktiden för vattenburna färger som NowoMetal Roof Top WB.

Användning
När temperaturen överstiger 25 °C på en yta som ska behandlas, kommer vattnet att avdunsta ganska snabbt. För att säkerställa bättre översprutning kan följande tillägg användas; NowoMetal Summer Additive WB.

Ytans temperatur	Tillägg i volym %	Tillsats till 20 liter färg
25-35°C	2,5%	0,5 ltr. NowoMetal Summer Additive WB
35-45°C	5%	1,0 ltr. NowoMetal Summer Additive WB

Blanda färgen innan du tillsätter NowoMetal Summer Additive WB, tillsätt sedan NowoMetal Summer Additive WB och blanda väl innan du använder färgen.

NowoMetal Summer Additive WB förlänger torktiden under timmarna efter applicering kommer det att minska vattenmotståndet hos färgen, så kontrollera väderprognosen innan målandet börjar.

Tekniska data

Density:	1.20±0.2 g/ml
pH:	6-7,5
Förpackning:	1 ltr
Färg:	Färglös
Förvaring:	I tätt förslutna förpackningar vid temperaturer mellan 0 °C och 30 °C
Säkerhetsdata:	Se säkerhetsdatablad (SDS)

Instruktioner
Blanda färgen innan du tillsätter NowoMetal Summer Additive WB, tillsätt sedan NowoMetal Summer Additive WB och blanda väl innan du använder färgen.

Detta tekniska datablad (TDS) har sammanställts på grundval av vår mångåriga erfarenhet och den senaste kunskapen inom området. Avsikten är att hjälpa hantverkare att välja rätt material och använda dem i enlighet med bestämmelserna. Informationen i detta TDS utgör ingen garanti och befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera materialet och dess lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare TDS-versioner. Senast uppdaterat 22.10.2024

COATING THE FUTURE

NOWOCOAT EST. 1861